



**TUBI**

**TONDI  
A SEZIONI VARIE  
S.S - F.M. - BOLLITORE  
SENZA SALDATURE**

# TUBI GAS

## SERIE LEGGERA EN 10255/05

DIMENSIONI					PESI					
Diametro convenzionale per designazione		Diametro esterno		Spessore	Filettati con manicotto					
		massimo	minimo		Lisci	Filettati con manicotto				
pollici	mm	mm	mm	mm	grezzi	grezzi	zincati	bitumati internamente riv. norm.	bitumati internamente riv. pes.	grez. int. riv. pes.
					Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg.
3/8	17,2	17,4	16,7	2,00	0,747	0,753	0,807	-	-	-
1/2	21,3	21,7	21,0	2,35	1,10	1,11	1,18	1,39	1,46	1,43
3/4	26,9	27,1	26,4	2,35	1,41	1,42	1,50	1,78	1,86	1,83
1	33,7	34,0	33,2	2,90	2,21	2,23	2,34	2,67	2,78	2,74
1 1/4	42,4	42,7	41,9	2,90	2,84	2,87	3,00	3,43	3,56	3,52
1 1/2	48,3	48,6	47,8	2,90	3,26	3,30	3,45	4,04	4,30	4,25
2	60,3	60,7	59,6	3,25	4,56	4,63	4,82	5,56	5,88	5,81
2 1/2	76,1	76,3	75,2	3,25	5,81	5,93	6,17	7,10	7,51	7,43
3	88,9	89,4	87,9	3,65	7,65	7,82	8,10	9,38	9,86	9,76
4	114,3	114,9	113,0	4,05	11,00	11,30	11,70	13,30	13,90	13,80

## SERIE MEDIA EN 10255/05

DIMENSIONI					PESI					
Diametro convenzionale per designazione		Diametro esterno		Spessore	Filettati con manicotto					
		massimo	minimo		Lisci	Filettati con manicotto				
pollici	mm	mm	mm	mm	grezzi	grezzi	zincati	bitumati internamente riv. norm.	bitumati internamente riv. pes.	grez. int. riv. pes.
					Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg.
3/8	17,2	17,5	16,7	2,35	0,852	0,858	0,912	-	-	-
1/2	21,3	21,8	21,0	2,65	1,22	1,23	1,30	-	-	-
3/4	26,9	27,3	26,5	2,65	1,58	1,59	1,67	-	-	-
1	33,7	34,2	33,3	3,25	2,44	2,46	2,57	-	-	-
1 1/4	42,4	42,9	42,0	3,25	3,14	3,17	3,30	-	-	-
1 1/2	48,3	48,8	47,9	3,25	3,61	3,65	3,80	-	-	-
2	60,3	60,8	59,7	3,65	5,10	5,17	5,26	-	-	-
2 1/2	76,1	76,6	75,3	3,65	6,51	6,63	6,87	-	-	-
3	88,9	89,5	88,0	4,05	8,47	8,64	8,92	-	-	-
4	114,3	115,0	113,1	4,50	12,10	12,40	12,80	-	-	-
5	139,7	140,8	138,5	4,85	16,20	16,70	17,10	19,5	20,2	20,0
6	165,1	166,5	163,9	4,85	19,20	19,80	20,30	23,1	23,9	23,7

## SERIE PESANTE EN 10255/05

DIMENSIONI				PESI			
Diametro convenzionale per designazione		Diametro esterno		Spessore	Lisci	Filettati con manicotto	
		massimo	minimo			grezzi	zincati
pollici	mm	mm	mm	mm	Kg./m	Kg./m	Kg./m
3/8	17,2	17,5	16,7	2,90	1,02	1,03	1,08
1/2	21,3	21,8	21,0	3,25	1,45	1,46	1,53
3/4	26,9	27,3	26,5	3,25	1,90	1,91	1,99
1	33,7	34,2	33,3	4,05	2,97	2,99	3,10
1 1/4	42,4	42,9	42,0	4,05	3,84	3,87	4,00
1 1/2	48,3	48,8	47,9	4,05	4,43	4,47	4,62
2	60,3	60,8	59,7	4,50	6,17	6,24	6,43
2 1/2	76,1	76,6	75,3	4,50	7,90	8,02	8,26
3	88,9	89,5	88,0	4,85	10,10	10,30	10,60
4	114,3	115,0	113,1	5,40	14,40	14,70	15,10
5	139,7	140,8	138,5	5,40	17,80	18,30	18,70
6	165,1	166,5	163,9	5,40	21,20	21,80	22,30





